



KOVI W PRIMER

LÓT CHỐNG THẤM POLYURETHANE GỐC NƯỚC

- Sơn lót Polyurethane biến tính gốc nước.
- Dễ thi công và cải thiện hiệu suất của các lớp.
- Đảm bảo độ bám dính tốt giữa bề mặt bê tông và lớp sơn phủ để tạo ra một lớp màng sơn có độ co giãn tốt.
- Chống lại sự tấn công của kiềm gây ra sự đổi màu và cải thiện hiệu suất và bề mặt hoàn thiện bên ngoài màng sơn.
- Tạo ra bề mặt mịn màng.
- Không có công thức hóa học gây hại.
- Sơn lót dùng cho bề mặt nội và ngoại thất, thích hợp cho bề mặt mới hoặc đã sơn.

ỨNG DỤNG

- Tất cả các bề mặt nên được sơn lót trước khi thi công với tỷ lệ 0,2 - 0,3Kg/ 1m².
- Sơn lót là một lớp sơn có thành phần duy nhất và thời gian khô là 1 - 2 giờ cho mùa hè, 3 giờ cho mùa đông.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

***Độ dày màng khô được đề xuất (μm):**

- Xấp xỉ 30 μm ~ 40 μm

***Độ bao phủ lý thuyết (m²/ℓ):**

- Khoảng 8,75 (DFT 40 μm) Phụ thuộc mặt bằng, vị trí, yếu tố thiết bị, con người....

***Thời gian khô:**

- Khô chạm (23°C): 60 phút. Cứng khô: 6 giờ.
Sơn phủ 2 giờ.
- Khô chạm (40°C): 30 phút. Cứng khô: 4 giờ.
Sơn phủ 1 giờ.
- Thời gian chết (20°C): 2 giờ.

***Tỷ lệ pha loãng khuyến nghị (% thể tích):**

- KOVI W PRIMER pha với nước sạch, tỷ lệ pha loãng: 10% - 100%.

***Làm sạch, vệ sinh:**

- Nước ngọt.



ĐẶC TÍNH CƠ HỌC

Mục	Nội dung
Màu sắc	Trong suốt
Hàm lượng rắn (%)	Xấp xỉ 55 - 57
Khối lượng riêng (g/l)	(25°C) Xấp xỉ 1,2 - 1,3
Thời gian lưu trữ	2 năm

***Sơn đề nghị:**

- Sơn ngoài: KOVIGUARD, KOVI-AC, KOVI-AC W.

***Đơn vị đóng gói:**

- 18 KG (Can)

HƯỚNG DẪN THI CÔNG



KOVI W PRIMER

LÓT CHỐNG THẤM POLYURETHANE GỐC NƯỚC

CHUẨN BỊ DỤNG CỤ

- Máy mài, bàn chải sắt.
- Cọ lăn, cọ quét, máy phun.

CHUẨN BỊ BỀ MẶT

- Để loại bỏ hoàn toàn dầu, nước, bụi hoặc các mảnh vụn tương tự trên bề mặt. pH 7 - 9.
- Nhiệt độ bề mặt tối thiểu phải là 10°C và cao hơn điểm sương của không khí ít nhất là 3°C và độ ẩm tương đối được đo ở vùng lân cận bề mặt.
- Cần thông gió tốt khi sơn trong khu vực kín để đảm bảo màng sơn khô đúng cách.

PHƯƠNG THỨC THI CÔNG

Mô tả	Tên sản phẩm	Lớp sơn	Độ dày màng	Thiết bị	Màu sắc
Lớp lót	KOVI W PRIMER	1 - 2	1 - 40 μ m	B, R, S	Trong suốt

*Viết tắt của thiết bị ứng dụng: B:Brush (cọ) - R: Roller (ru lô) - S:Spray (phun)

*Chất đóng rắn:

- Sản phẩm một thành phần gốc nước, khuấy kỹ trước khi sử dụng.

*Tỷ lệ pha trộn:

- Sử dụng trực tiếp, pha trộn theo tỉ lệ tối đa 1 sơn: 1 nước.

*Thận trọng:

- Không sơn phủ trong điều kiện độ ẩm trên 80% hoặc nhiệt độ dưới 5°C.
- Sau khi sử dụng sơn, số sơn còn lại phải được bảo quản ở nơi tối, tránh xa tầm tay trẻ em.
- Nếu sơn phủ khi trời mưa và gió thổi, có thể xảy ra khuyết tật trên bề mặt màng sơn.

THÔNG TIN AN TOÀN SỨC KHỎE

- Tránh tiếp xúc trực tiếp với da và mắt. Nếu sản phẩm rơi vào mắt, ngay lập tức rửa mắt bằng nước sạch, sau đó đến gặp bác sĩ.
- Để xa tầm tay trẻ em.
- Người sử dụng cần tham khảo các thông tin và khuyến cáo về an toàn sử dụng, lưu trữ, thải bỏ sản phẩm thuộc nhóm hóa chất trong tài liệu an toàn kỹ thuật mới nhất về lý tính, hóa tính, tính độc hại, sinh thái học và các chỉ tiêu an toàn liên quan.

